

DOW CORNING® W15 LM Mastic silicone à prise rapide

CARACTERISTIQUES

- Mastic silicone neutre transparent
- Compatible avec les feuilles PVB utilisées pour les vitres de sécurité.
- Agréé par le CTBA pour le collage-étanchéité de la menuiserie en bois selon L-114 accompagnant la norme XPP 23-310 (sur pin Sylvestre et Corubixa traités).
- Mastic silicone à prise rapide

AVANTAGES

- Ce produit est un mastic haut module à polymérisation neutre

Mastic silicone neutre transparent pour vitrage et collage

APPLICATIONS

- Le mastic silicone DOW CORNING W15 LM est un silicone neutre monocomposant à polymérisation très rapide à température ambiante.
- Il offre une excellente adhérence sur de multiples supports dont le PVC et le bois.
- Le DOW CORNING W15 LM offre une excellente résistance au vieillissement et aux UV.
- Il peut également être utilisé en survitrage (rénovation) sous certification CEKAL.

PROPRIETES TYPES

Aux rédacteurs de spécifications: Les valeurs indiquées dans ce tableau ne sont pas destinées à l'élaboration de spécifications. Veuillez prendre contact avec votre distributeur Dow Corning local avant de préparer les spécifications de ce produit.

Technique de mesure	Propriété	Unité	Valeur
	Système de réticulation		Oxime
	Temperature d'application	C	+5 a +40
	Recouvrement elastique (ISO 7389)	%	97
	Stockage	mois	18
CTM 0097	Poids spécifique - Transparent	g/ml	1,03
	Polymérisation		
CTM 988	Temps de peau (23 C, 50% HR)	minutes	5-10
CTM 095A	Hors collant (23 C, 50% HR)	minutes	20-25
CTM 0663A	Réticulation a 24 heures	mm	3,0
	Joint T.A. de 12*12*50mm (ISO 8339/DIN2-8339)		
CTM 99E	Duromètre	Shore A	22
CTM 677	Contrainte rupture	MPa	0,7
CTM 667	Allongement	%	345
CTM 667	E-Module 100% (ISO 8339)	N/mm ²	0,42

* CTM: Corporate Test Method, des copies des CTM peuvent être obtenues sur demande

MODE D'EMPLOI

Ce mastic présente une excellente adhérence sur supports poreux et non-poreux avec une polymérisation très rapide le rendant idéal pour le collage ou l'étanchéité des menuiseries.

Le mastic a été approuvé par le CTBA pour le collage des menuiseries.

Le mastic peut également être utilisé en survitrage (rénovation) sous certification CEKAL.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Les surfaces à rendre étanches doivent être propres et sèches. Lisser dans les 5 mins suivant l'application.

Application du mastic entre +5°C (41°F) et +40°C (104°F).

Garder hors de portée des enfants. Éviter le contact avec la peau et les yeux. N'utiliser que dans les endroits bien ventilés.

INFORMATIONS SUR LA SECURITE DU PRODUIT REQUISES POUR UNE UTILISATION SURE NON INCLUSES. AVANT UTILISATION, LISEZ LES FICHES PRODUITS ET SECURITE ET LES ETIQUETTES DES CONTENEURS POUR UNE UTILISATION SURE, DES INFORMATIONS SUR LES DANGERS PHYSIQUES ET POUR LA SANTE. LA FICHE SECURITE EST DISPONIBLE CHEZ VOTRE DISTRIBUTEUR DOW CORNING.

DUREE DE VIE ET STOCKAGE

Stocké à une température inférieure ou égale à 30°C (86°F) dans son emballage d'origine non ouvert, ce produit a une durée de vie de 18 mois à compter de sa date de production.

LIMITATIONS

Ce produit n'est ni présenté ni testé comme étant adapté à une utilisation médicale ou pharmaceutique.

GARANTIE LIMITEE – VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT

Les informations contenues dans cette publication

sont données de bonne foi et considérées comme exactes. Toutefois, du fait que les conditions et méthodes d'utilisation de nos produits échappent à notre contrôle, ces informations ne peuvent en aucun cas remplacer les tests préliminaires d'utilisation. De tels tests doivent être réalisés avant toute production à grande échelle afin de vous assurer que nos produits donneront parfaite satisfaction dans votre application spécifique. Par conséquent, à

l'exception du cas où une garantie écrite particulière serait accordée par Dow Corning quant à l'adéquation d'un produit pour un usage spécifique, Dow Corning garantit uniquement la conformité de ses produits à leurs spécifications de vente annoncées. Dow Corning décline expressément toute autre garantie explicite ou implicite. Le recours de l'utilisateur et la responsabilité de Dow Corning sont limités au remboursement ou au remplacement du produit ne répondant pas aux spécifications de vente. Dow Corning décline expressément toute responsabilité au niveau de tout dommage consécutif ou indirect lié à l'utilisation des produits. Les suggestions d'application ne représentent en rien une incitation au non-respect de droits éventuels dans le domaine de la propriété industrielle.